



SL C750 POLYRAG

VEZELVERSTERKTE, OVSCHILDERBARE EGALINE

VOORDELEN

- Beloopbaar na ca. 2 uur
- Voor laagdiktes van 1 tot 10 mm, plaatselijk tot 15 mm
- Voor nieuwbouw, renovatie en vloerverwarming
- Perfect glad oppervlak, laat direct verlijmen toe
- Verpompbaar



PRODUCT

Vezelversterkt, sneldrogend en overschilderbaar egaliseermiddel met een hoge druksterkte, voor binnen toepassing.

TOEPASSINGEN

Egaliseermiddel voor lokalen met intensief verkeer in nieuwbouw en renovatie. Mogelijke ondergronden zijn:

Nieuwbouw

- zichtbeton
- cement dekvloer
- anhydriet dekvloer
- betonvloer

Renovatie

- oude tegelvloeren
- lijmresten
- halfsoepele tegels
- gipsplaten voor vloertoepassingen
- oude egaliseerlagen
- parket en houten ondergronden,
- CTB-H, CTB-X, OSB 3 platen

SL C750 POLYRAG kan bedekt worden met pvc, tapijt, linoleum, parket, rubber, tegelvloer en vloerverf.

Schilderen van de egaline kan enkel indien geëgaliseerd op betonnen ondergronden en cement dekvloeren.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn: vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- cementdek- & betonvloer: 2,0 cm%
- cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm%
- anhydrietdekvloer: 0,5 cm%
- anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 cm%

Voorbehandeling:

Behandeling van krimp scheuren: Krimpscheuren uitslijpen, stofzuigen en opvullen met RENO E742 STRUCTURE.

Verplicht Zand S 409 instrooien.

Gebruik steeds de juiste voorstrijk:

- vochtige ondergronden: RENO E742 STRUCTURE
- poreuze ondergronden: GRIP A500 MULTI
- weinig of niet poreuze ondergronden, tegelvloeren of halfsoepele tegels, oude lijmresten: GRIP A936 XPRESS
- bezande asfaltdekvloeren: HYTEC E730 XTREM.

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak SL C750 POLYRAG met proper koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Ca. 6 liter proper water 1 zak SL C750 POLYRAG. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen, voeg geen water meer toe. SL C750 POLYRAG op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspan. Met een ontluichtingsrol/prikrol narollen. Een tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk direct nadat de eerste laag al beloopbaar is. Bij volledige droging moet opnieuw voorgestreeken worden met GRIP A500 MULTI 1:1

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C750 POLYRAG uit (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen. Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels, vloerverf. Laagdikte: 1 - 10 mm.

Ondergrond

Cementdekvloer
Anhydrietvloer

Oude tegels
Oude lijmresten

Bostik vloertechniek binnen

GRIP A500 MULTI 1:1
GRIP A500 MULTI 1:1

(droogtijd: 12 u)
GRIP A936 XPRESS
GRIP A500 MULTI • GRIP A936
XPRESS

Bij twijfel omtrent de ondergrond, kunt u altijd Bostik raadplegen.

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C750 POLYRAG is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking

Zak á 25 kg.

Artikelnummer

30615457

EAN code

3549212484682

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.


Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Technische kenmerken	
Basis	kunsthars gemodificeerd cement, grijs
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd	ca. 40 minuten
Beloopbaar	na ca. 120 minuten
Droogtijd voor verdere afwerking	- tapijt en tegels - 4 uur - PVC- 6 uur - parket, linoleum, coating - 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket	ja
GISCODE	ZP1
GEV-EMICODE	EC1+
Classificatie volgens DOP	C30-F8

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 4291 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be