

STIX A740 MULTI BEST

MULTIFUNCTIONELE VLOERLIJM

VOORDELEN

- Zeer hoge aanvangskleefkracht
- Multi functioneel
- Lange opentijd
- Lage emissie waarde (EC1)

PRODUCT

STIX A740 MULTI BEST is een oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersie lijm met een zeer hoge kleefkracht.

TOEPASSINGEN

STIX A740 MULTI BEST is geschikt voor het verlijmen van pvc-vloerbekleding in banen en tegels, cushion-vinyl, polyolefine vloerbekleding, rubber vloerbekleding ≤ 4 mm dikte en gladde rugzijde, linoleum en tapijt met verschillende rugsoorten.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast zijn.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

Aanbrengen: STIX A740 MULTI BEST met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. De wachttijd bedraagt: 10 à 15 min. voor een natbedverlijming; 45 à 60 min. voor contactverlijming. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ± 30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

Aanwijzing: De vloerbekleding zo nauwkeurig mogelijk leggen, daar de hoge initiële hechting noodzakelijke correcties moeilijk maakt. Bij het leggen van dunnere vloerbekledingen en bij overschrijding van de inlegtijd kunnen de lijmringen zich aan de bovenzijde van de vloerbekleding markeren. Aansprakelijkheid daardoor sluiten wij nadrukkelijk uit.



REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A740 MULTI BEST is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Emmer á 13 kg.	30615765	4008373130597

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat
Kleur	wit
Dichtheid	± 1,15 kg/ltr.
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +20°C
Wachttijd natbedverlijming	ca. 10 á 15 min.
contactverlijming	ca. 45 á 60 min.
Aanbevolen lijkcam	A2 verbruik 250 à 300 g/m ² B1/B2 verbruik 300 à 350 g/m ²
Belastbaar	na ca. 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja
Geschikt op vloerverwarming	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
Wachttijd voor het lassen van de naden	ca. 24 uur
GEV-EMICODE	EC1
GISCODE	D1

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000

