

Technische datasheet

Proby® PU1 PU-Foam Gun Professioneel polyurethaanschuim



Product omschrijving

Proby PU1 Gunfoam is een 1-component isolatie- en montageschuim, ontwikkeld voor het maken van afdichtingen tussen bouwdeelen. Proby PU1 Gunfoam hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en vocht uit het bouw materiaal.

Voordelen

- Hoogwaardig professioneel PU-schuim

Applicaties

Proby PU1 Gunfoam kan worden gebruikt in voegen tussen scheidingswanden, plafonds en vloeren en aansluitvoegen rondom raam- en deurkozijnen. Proby PU1 Gunfoam hecht over het algemeen uitstekend op beton, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, metaal en vele kunststoffen zoals polystyreenschuim, PU-hardschuim en uPVC.

Gebruiksaanwijzing

Bredere voegen en voegen dieper dan 5 cm dienen in meerdere lagen te worden gevuld. Tussen verschillende lagen een wachttijd van 15-30 minuten aanhouden. Vóór het aanbrengen van een nieuwe laag licht voorbevochtigen.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +35°C
Basis		Polyurethane
Gesloten cellen		± 70%
Uithardingstijd	FEICA TM1005	50 - 150 minutes
Snijdbaar na		30 - 100 minutes
Dichtheid		18-25 kg/m ³
Dimensionale stabiliteit	FEICA TM1004	-5% < DS < 0%
Brandgedrag		B3
Voeg geluidsisolatie		58 dB
Kleefvrij tijd	FEICA TM1014	8 - 15 minutes
Temperatuur bestendigheid		-40°C till +90°C
Thermische geleiding		30-35 mW/m.K
Opbrengst	FEICA TM1003	30 liter

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Oppervlakken dienen schoon, droog en vrij van stof, olie en vet te zijn. Oppervlakken licht voorbevochtigen met een plantensproeier. Bij aanbrenging in koude omstandigheden het schuim ten minste een uur van tevoren op kamertemperatuur laten komen. Schroef de bus op een pistool met NBS-draad. Voor het gebruik de bus krachtig schudden (ten minste 20 keer). Bescherm de ogen en draag handschoenen en werkkleding. Vloerbedekking, meubels e.d. afdekken met papier of plastic folie. Vers schuim direct verwijderen met een universele PU-Cleaner. Na het uitharden kan het overtollige schuim met een mes of een spaan worden verwijderd en kan het schuim afgewerkt worden.

Schoonmaken

Vers schuim kan direct worden verwijderd met een universele PU-Cleaner. Na uitharden kan het overtollige schuim met een mes of een spaan worden verwijderd en kan het schuim afgewerkt worden.

Kleuren

- Licht Groen

Verpakking

- Bus 700 ml

Technische datasheet

Proby® PU1 PU-Foam Gun Professioneel polyurethaanschuim

Houdbaarheid

In een ongeopende originele verpakking, bewaard op een donkere tussen +5°C en +25°C, is Proby PU1 Gunfoam tot 12 maanden na productiedatum houdbaar.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.