



S765 SILICONE PREMIUM N

NEUTRALE SILICONENKIT VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos
- Zeer goede schimmelbestendigheid
- Beschikbaar in vele kleuren

PRODUCT

S765 SILICONE PREMIUM N is een veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitaire voegen, die onder invloed van vocht uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. S765 SILICONE PREMIUM N is qua kleurengamma afgestemd op de Bostik ARDACOLOR FLEX, PREMIUM +, CLASSIC en MAXI.

765 SILICONE PREMIUM N heeft een zeer lage emissie en is gecertificeerd volgens emicode EC1+. De sealant is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

WKB

De Wet Kwaliteitsborging (WKB) houdt voor de verwerker in dat hij moet aantonen dat de door hem geleverde kwaliteit conform de vereisten is. Met een Projectadvies op maat en correcte toepassing van een compleet systeem (primer, lijm en sealant) wordt hieraan voldaan en kan een projectgarantie van 10 jaar worden verleend. Bostik helpt u hier graag verder mee.

TOEPASSING

S765 SILICONE PREMIUM N is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van sanitaire voegen in keukens, badkamers, douches. De sealant is ook geschikt voor aansluit- en dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, keukens, badkamers en douches.

S765 SILICONE PREMIUM N kan niet worden toegepast op PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Op donkere plaatsen en na contact met chemicaliën kan verkleuring optreden.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.



Ondergronden reinigen met Bostik Cleaner I. S765 SILICONE PREMIUM N hecht perfect zonder het gebruik van primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Bostik Primer MSP.

Applicatie

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm. Voor meer informatie, bezoek de Bostik Academy online op bostik.com/netherlands/nL_NL/bostik-academy.

Gebruik Bostik Finishing Soap om de voeg glad te strijken. Laat de sealant altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

CERTIFICERING

Transparant

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- ISEGA
- EMICODE EC1PLUS
- A+ French VOC Regulation

Kleuren

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS2
- ISEGA
- M1
- Indoor Air Comfort Gold®
- EMICODE EC1PLUS
- A+ French VOC Regulation

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

S765 SILICONE PREMIUM N is houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.com.

Koker à 310ml	Artikelnummer	EAN-code
wit	30623751	8711595225397
crème	30623738	8711595225403
zilver grijs	30623750	8711595225410
manhattan	30623741	8711595225427
grijs	30623742	8711595225434
zand bruin	30623798	8711595225441
zand grijs	30623797	8711595225458
antraciet	30623796	8711595225465
transparant	30623794	8711595225472
transparant grijs	30623793	8711595225489
zwart	30623791	8711595225496

SPECIFICATIES	
Product	silicone afdichting
Basis	neutrale oxime
100% mod. DIN 53504 S2	0,25 - 0,30 N/mm ²
Uitspuitsnelheid	150 - 200 gr/min
Densiteit	1,02 - 1,24 kg / ltr
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +40°C
Uitharding	ca. 2 mm per 24 uur
Huidvorming	ca. 7 - 8 min
Rek bij breuk	> 500%
MTV	25%
Shore A	15 - 19
Treksterkte	1,2 - 1,3 N/mm ²
Temperatuur bestendigheid	van -40°C tot +120°C

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.