

# Sprinter

## SNELDROGEND EGALISEERMIDDEL

### VOORDELEN

- beloopbaar na 45 minuten\*
- laagdiktes: 1 tot 10 mm
- voor alle soorten werven: nieuwbouw en renovatie
- geschikt op vloerverwarming
- \* waarden gemeten bij 23°C, 50 % RV op normaal poreuze ondergronden

### PRODUCT

Egaliseermiddel met snelle doorharding, snel afwerkbaar.

### TOEPASSINGEN

Egaliseermiddel voor lokalen met intensief verkeer in nieuwbouw en renovatie.

Mogelijke ondergronden:

Nieuwbouw

- zichtbeton
- cement dekvloer
- betonvloer

Renovatie

- oude tegelvloeren
- lijmresten
- halfsoepele tegels
- gipsplaten voor vloertoepassingen

Sprinter kan bedekt worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket, rubber en tegelvloeren.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn: vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- cementdek- & betonvloer: 2,0 cm%
- cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm%



### Voorbehandeling:

Behandeling van krimpstreken: Krimpstreken uitslijpen, stofzuigen en opvullen met Eponal 342. Verplicht Zand S 409 instrooien.

Gebruik steeds de juiste voorstrijk:

- vochtige ondergronden: Eponal 336
- poreuze ondergronden: Uniprim
- weinig of niet poreuze ondergronden, tegelvloeren of halfsoepele tegels, oude lijmresten: Primatex

**Verwerking:** Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak Sprinter met proper koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Ca. 6 liter proper water 1 zak Sprinter. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Sprinter in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Met een ontluichtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden 6 uur na de eerste laag mits voorgestreekt met Uniprim 1:1 of Nibogrund G 17 1:1 verdund.

**Vloerverwarming:** Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van Sprinter uit (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

#### INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels

Laagdikte: 1 - 10 mm

#### Ondergrond\*

Cementdekvloer

Oude tegels

Oude lijmresten

\* Bij twijfel Bostik raadplegen

#### Bostik vloertechniek binnen

Nibogrund G17 1:1-Uniprim 1:1

Primatech

Uniprim • Primatech

#### DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

#### OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen vochtigheid beschermen.

#### INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com) verkrijgbaar.

#### Kleur

grijs

#### Verpakking

25 kg papierzak

#### Artikelnummer

30612286

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd, grijs poeder
Verbruik	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +20°C (niet onder 5°C of boven 30°C)
Verwerkingstijd	ca. 15 minuten
Beloopbaar	na 45 minuten
Wachttijd voor verdere afwerking	- tapijt en tegels: 2 u* - PVC: 2-4 u* - parket, linoleum: 24 u*
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket	ja
Gevaarstoffen	irriterend, aanwijzingen op de verpakking respecteren
GISCODE	ZP1
Classificatie volgens DOP	C30-F5

Waarden gemeten bij 23°C, 50 % RV op normaal poreuze ondergronden

#### Bostik BV

De voerman 8

5215 MH 's-Hertogenbosch

[infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)

[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help

NL + 31 (0)73 6244244

BE + 32 (0) 92551717



#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86

B- 9000 Gent

[vb.be@bostik.com](mailto:vb.be@bostik.com)

[www.bostik.be](http://www.bostik.be)