



# HYTEC E730 XTREM

## EPOXY VOCHTSCHERM

### VOORDELEN

- Emissie arm
- Geschikt voor puntbelasting
- Hoge hechtkracht
- Geschikt voor vloerverwarming



### PRODUCT

HYTEC E730 XTREM is een oplosmiddelvrij, 2-componenten epoxy vochtscherm.

### TOEPASSINGEN

HYTEC E730 XTREM is geschikt voor het afsluiten van **rest**vocht tot maximaal 4,5 % in beton- en cementdekvloeren.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De ondergrond moet volgens de richtlijnen van DIN 18365 droog (max. restvocht 4,5 % CM), vlak, zuiver, scheurvrij, trek- en drukvast zijn.

**Voorbehandeling:** De ondergrond moet volgens geldende voorschriften tegen (van onderaf) drukkend water geïsoleerd zijn. Raadpleeg altijd de voorschriften van de fabrikant van de dekvloer.

**Mengen:** Hars- en hardercomponent zijn in de originele verpakking in de juiste mengverhouding op elkaar afgestemd. B-component (kleine emmer) volledig bij A-component (grote emmer) voegen en grondig mengen – met een trage elektrische menger (200 rpm) – tot een egale geelachtige kleur ontstaat.

**Aanbrengen:** Aanbrengen met een lijmkam of een lamsvachtroller. Bij het aanbrengen met een lijmkam, moet in ieder geval nagerold worden, zodat een optimale ondergrondbevochtiging en een sluiting van de poriën bereikt wordt. Als vochtscherm moet HYTEC E730 XTREM tweemaal aangebracht worden. Na de eerste keer aanbrengen is een tussen droogtijd van 16 tot max. 24 uur nodig. Aansluitend volgt de tweede keer aanbrengen dwars op de richting van de eerste keer. Daarna het oppervlak met droog kwartszand S409 gelijkmatig instrooien. Overtollig zand, op zijn vroegst 16 tot 24 uur verwijderen met een industriële stofzuiger.

## REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met Cleaner 14 of aceton worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## Opslag en houdbaarheid

HYTEC E730 XTREM is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

## VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikdsd.thewerco.com](http://bostikdsd.thewerco.com)

Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Comp. A á 5,7 kg.	30616419	4008373130757
Comp. B á 2,3 kg.	30616418	4008373130764

Technische kenmerken	
Basis	epoxyhars
Kleur	beige
Soortelijk gewicht	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Mengverhouding	comp. A:B = 2:1 gewichtsdeel
Potlife	ca. 30 min. bij +20°C
Verwerkingstemperatuur	Tussen +18°C en +25°C, niet onder 15°C (materiaal- en ondergrondtemperatuur)
Aanbrengen	lamsvachtroller of lijmkam B2
Verbruik	primer: ca 200 g/m <sup>2</sup> vochtscherm: ca 500 g/m <sup>2</sup> voor 2 lagen
Begaanbaar	Na ca. 16 uur
Belastbaar	Na ca. 24 uur
Geschikt voor rolstoelbelasting	ja, (volgens DIN 68131)
Geschikt voor vloerverwarming	ja - bijbehorende richtlijnen volgen
Reinigen	vóór uitharden: Cleaner 14 of aceton
GEV-EMICODE	EC 1 plus R zeer emissie-arm
GISCODE	RE 1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

## Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

## Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 4291 000  
+32 (0)9 255 17 17

