

Ardaflex Marmor Fast

SNELLE, WITTE POEDERLIJM

VOORDELEN

- Snel afbindend
- Voor vervormingsgevoelige natuursteen
- Hoog standvermogen
- C2FT S1

PRODUCT

Ardaflex Marmor Fast is na toevoeging van water een gebruiksklare, hydraulisch snel uithardende flexibele dunbedmortel. De afgebonden lijm mortel is duurzaam bestand tegen vocht en vorstbestendig. Ardaflex Marmor Fast voldoet aan de eisen C2FT - S1 volgens DIN EN 12004 / 12002. Ardaflex Marmor fast is chromaatarm volgens TRGS 613.

TOEPASSINGEN

Ardaflex Marmor fast is geschikt voor het verlijmen van doorschijnend, verkleuringgevoelig, gecalcibreerd natuursteen. Tevens kunnen keramische tegels ermee worden verlijmd. Ook in situaties waar men snel en zo efficiënt mogelijk moet werken is Ardaflex Marmor Fast dé oplossing. Door de snelle afbindtijd kan men snel beginnen met voegen en zijn bijvoorbeeld winkels en galerijen weer snel begaanbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Voor doorschijnend natuursteen.
- Voor wand en vloer
- Watervast en vorstbestendig.
- Voor vloerverwarming.

VERWERKING:

Ondergrond: De ondergrond moet vast, draagkrachtig, droog en vrij van stof, verontreinigingen of scheidingslagen zijn. De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 352 voldoen. Geschikte ondergronden zijn bv.: beton, cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren moeten worden geschuurd en dienen vrij van stof en voldoende droog te zijn (restvochtgehalte max. 0,5%). Bij sterk zuigende ondergronden wordt een voorstrijk met Ardagrip Classic geadviseerd. Bij calciumsulfaatgebonden ondergronden moet de voorstrijk Ardal Primer 24 uur gedroogd zijn, voordat men kan verlijmen. Bij toepassingen van vloerverwarming deze 24 uur van tevoren uitschakelen.



Mengen: Ardaflex Marmor Fast wordt met leidingwater in een schone kuip klontvrij gemengd. Voor 25 kg mortelpoeder wordt ca. 6 l water in de kuip gegoten. Voor het mengen wordt een mengmachine geadviseerd. Na een rijtijd van ca. 3 minuten wordt de mortel nogmaals kort doorgeroerd en is daarna direct verwerkbaar. Het aangemengde materiaal kan 30 - 40 min. worden verwerkt.

Verwerking: Ardaflex Marmor Fast niet bij temperaturen onder +5°C verwerken. Dilatatievoegen volgens voorschrift aanbrengen. Ardaflex Marmor wordt van te voren met de gladde zijde van een tandspaan in een dunne laag op de ondergrond aangebracht. Aansluitend wordt in de verse contactlaag nieuwe mortel aangebracht en met een geschikte tandspaan met een grove vertanding afgekamd. Er mag slechts zoveel ondergrond met mortel worden vóórgelijmd, dat de te verlijmen producten nog in het verse lijmbed kunnen worden geschoven. De inlegtijd (open tijd) bedraagt, afhankelijk van omgevings- en ondergrondvoorwaarden, ca. 15 minuten. Bij (verkleuringsgevoelig) natuursteen altijd eerst een volledig dekkende, dunne laag lijm aanbrengen op de achterzijde van de tegel. Let op dat buiten en in sterk belaste ruimtes de tegels dubbelzijdig worden gelijmd. Gebruik Buttering-Floating-Methode in buitentoepassing en onder water en in binnentoepassingen in combinatie met vloerverwarming bij een tegelformaat > 30x30cm. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Bij twijfel vooraf testen om vlekvorming te voorkomen.

Kleur
Wit

Verpakking
zak 25 kg

Artikelcode
30604972

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Min. 6 maanden houdbaar. Tegen vocht beschermen.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksdsthevercs.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	kunsthars- en trassgemodificeerde, cementaire, droge mortel
Mengverhouding	6,0 l water bij 25 kg poeder
Verwerkingstijd	ca. 30 - 40 min. - afhankelijk van de temperatuur
Verbruik	ca. 1,5 - 3,0 kg /m ²
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Open tijd	ca. 15 minuten - afhankelijk van de temperatuur en de zuigkracht van de ondergrond
Beloop-/vervoegbaar	op z'n vroegst na 3 uur
Vol belastbaar	na ca. 14 dagen
Giscode	ZP 1

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 - 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be