



Zwaluw Woodfix D3 Dispersiehoutlijm



Product Omschrijving

Zwaluw Woodfix D3 is een vloeibare witte houtlijm op basis van PVAC. De lijm verhardt doordat het water uit de lijm verdampst en droogt transparant op.

Voordelen

- Waterbestendig (D3)
- Met name voor binnentoepassing

Applicaties

Zwaluw Woodfix D3 kan ook gebruikt worden op plaatsen buiten, die niet zijn blootgesteld aan weersinvloeden. Toepasbaar bij houten deuren, kozijnen/vensters, ladders en panelen

Gebruiksaanwijzing

Breng de lijm aan één kant aan. Bij hardhout en zeer poreuze ondergronden brengt u de lijm aan beide kanten aan. Geadviseerd wordt om de verlijmde oppervlakken na het aanbrengen van de lijm minimaal 10 minuten te klemmen. Vlekvorming van de lijm kan zichtbaar blijven indien het overschilderd wordt met transparante verf.

Aanvullende informatie

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Applicatie temperatuur | | +5 °C to +30 °C |
| Basis | | PVAC |
| Dichtheid | | 1,10 g/ml |
| Gebruik | | 120-200g/m ² |
| Open tijd | @ +23 °C/50% RH | 5 minutes |
| Treksterkte | | 4,5 N/mm ² |
| Uithardingstijd | @23 °C/50% RH | 24 hours |
| Viscositeit | | 13.000 mPas |

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet aanbevolen voor hout met een vochtgehalte boven 15%

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +30 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

Schoonmaken

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes en/of water en zeep.

Kleur(en)

- Transparant

Verpakking

- Fles
- Emmer

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische Datasheet

Zwaluw Woodfix D3

Dispersiehoutlijm

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Certificaten

| | |
|--|---------------|
| | EN 204/205 D3 |
|--|---------------|

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden vervoelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

21-04-2022
09:57:35
CEST