

STIX H900 RESIST+

HYBRIDE VLOERBEKLEDINGSLIJM VOOR EXTREME CONDITIES

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoge treksterkte
- Toepasbaar in extreme omstandigheden
- Geschikt voor alle toepassingen en ondergronden

PRODUCT

STIX H900 RESIST+ is een 1K hybride lijm, specifiek voor toepassing op zwaar belaste binnenvloeren en extreme condities. De lijm is gebaseerd op AXIOS TRI-LINKING technologie beschikt over een hoge aanvangshechting en zeer hoge afschuif- en treksterkte. STIX H900 RESIST+ is gecertificeerd volgens EC1+ en daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

STIX H900 RESIST+ is geschikt voor binnenverlijming van:

- Homogeen en heterogeen PVC
- LVT en Linoleum in stroken en tegels
- Rubber granulaat vloerbekleding
- Linoleum tot 4 mm dikte
- Sportvloeren en wandbescherminspanelen
- Vloer- en wandpanelen in natte ruimtes**

** op basis van specifiek projectadvies van Bostik



VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Bij cementgebonden ondergronden dient het restvocht gehalte < 2% te zijn. Indien deze percentages hoger zijn dan aangegeven, kan een vochtscherm zoals HYTEC A370 RAPID of HYTEC E336 XTREM toegepast worden. Gipsgebonden ondergronden mogen een restvochtgehalte van maximaal 0,5% bevatten.

Indien de ondervloer niet volledig vlak is, kan deze na primering geëgaliseerd worden met een geschikte BOSTIK egaline zoals de SL C350 UNIVERSAL of de SL C510 PRO. Zeer poreuze ondergronden zoals open dekvloeren dienen vooraf geprimerd te worden met een geschikte BOSTIK primer zoals de HYTEC P510 RENORAPID, zie desbetreffende TDS.



Applicatie en verbruik

Gebruik voor het aanbrengen van STIX H900 RESIST+ steeds de juiste lijmkam en houdt de lijmkam onder een hoek van ca. 60 ° en breng de lijm gelijkmatig op.

Soort bekleding	Lijmkam	Verbruik, ca.
Vloerbekleding	A4/5	250 gr/m ²
<2mm		
PVC, rubber, gladde	A5	320 gr/m ²
backing		
PVC, rubber, ruwe	A2	350 gr/m ²
backing		
PVC in grootkeuken	A2/B1	400 gr/m ²
en EPDM		

Wacht 10 minuten voor het aanbrengen van de vloerbekleding en rol de aangebrachte vloerbedekking stevig aan. Rol na 60 minuten nogmaals met een zware roller (60kg). Indien de vloerbekleding op een niet poreuze ondergrond wordt verlijmd dient pas na 8 uur worden nagerold. Wacht met het lassen van de naden totdat de lijm volledig is gedroogd, meestal na 24 uur.

VLOERVERWARMING

STIX H900 RESIST+ is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met ethanol worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX H900 RESIST+ is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostik.sds](#).

Verpakking
emmer 14 kg.

Artikelnummer
30626173

EAN-code
4008373139262

TECHNISCHE KENMERKEN	
Product	Axios Tri Linking hybride
Consistentie	pasta
Soortelijk gewicht	ca. 1,5
Kleur	ivoorkleurig
Wachttijd	10 à 15 min.
Open tijd	ca. 40 min.
Beloopbaar	na ca. 12 uur
Volledig doorgehard	na ca. 24 uur
Verbruik	ca. 300 - 400 gr/m2
Emissiecertificering	EC1+ en A+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl