



WP7-201 Instant Waterdicht

DIRECT WATERDICHT – DIRECT BESCHERMD

- ✓ Voor binnen en buiten.
- ✓ Bescherming tegen water en roest.
- ✓ Volledig water- en winddicht.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: rubber/kunsthars.
- Geur: solvent.
- Kleur: zwart.
- Consistentie: semi-vloeibaar goed bestand tegen uitzakken.
- Relatieve dichtheid: 0,8 (+/- 0,03).
- Toepassingstemperatuur: tussen +15°C en +25°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
- Waterdicht: onmiddellijk.
- Huidvorming (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% R.V.): 25 minuten.
- Tijd tussen 2 lagen (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% R.V.): 10 minuten.
- Volledige droging (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% R.V.): 90 minuten.
- Overschilderbaar: ja.
- Bestendigheid: water, zeewater, olie, zwakke zuren en basen.
- Houdbaarheid: 36 maanden, in een droge ruimte tussen +10°C en +30°C.

Verpakking

WP7-201 Instant Waterdicht - aerosol 500ml

602040000

Product

Karakteristieken

Instant Waterdicht is overal bruikbaar voor dichting, herstelling en bescherming van alle oppervlakken. Vormt een hechtende, elastische waterdichte coating die beschermt tegen schokken, steenslag en impact, en ook trillingen en geluid vermindert. Schuurbaar na uitharding en overschilderbaar.

Toepassingen

- Noodherstelling van kleine lekken in daken.
- Afdichten van lekkende dakgoten.
- Dichten van schroef- en boorgaten.
- Anticorrosie-coating van (ondergrondse) metalen componenten.
- Beschermt auto-onderdelen tegen steenslag.
- Afdichten van dakschroeven in golfplaten.
- Beschermen en afdichten van onderdelen van caravan, mobilhome, aanhangwagen,...
- Beschermen van onderdelen van boten tegen opspattend (zee-)water.

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond. Indien nodig reinigen met Tec7 Cleaner en/of Multiclean. Gladde oppervlakken even opschuren.
 - Na het vrijmaken van de mengkogel de bus goed schudden gedurende 1 minuut.
 - Eerste, dunne laag aanbrengen van op 25-40 cm. Dan opbouwen tot een dikte van ongeveer 0,5 mm met respect van 10 minuten wachttijd tussen twee lagen.
 - Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.
- Onmiddellijk reinigen met Tec7 Cleaner. Na uitharding enkel mechanisch te verwijderen. Overschilderbaar met de meeste verven en lakken na 90 minuten. Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen.
- 1 aerosol 500 ml = +/- 1m² (+/- 0,5mm laagdikte)

