

# STIX A100 PROJECT

**VLOERLIJM MET HOGE AANVANGSHECHTING EN SNELLE DROGING**

## VOORDELEN

- hoge aanvangshechting en snelle droging
- geschikt voor vloerverwarming
- oplosmiddelvrij
- zwenkwielvast

## PRODUCT

Universele, oplosmiddelvrije vloerlijm met hoge aanvangshechting en snelle droging.

## TOEPASSINGEN

Één product voor het verlijmen van:

- meerlagig PVC (banen of tegels)
- geëxpandeerd reliëf vinyl
- PVC op kurk
- halfsoepele tegels
- naaldvilt
- tapijt met een nonwoven, vilt, schuim of synthetische rug
- coco, sisal en zeegras met latexrug
- linoleum

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Mogelijke ondergronden zijn: polybeton zonder curing, cementdekvloer, oude tegels en oud parket correct uitgevlakt. De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, duurzaam droog, schoon, druk- en trekvast zijn en moet eventueel voorbehandeld worden. De lijm met een aangepaste spatel gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

Keuze van de spatel:

- A2 effen rug
- B1 oneffen rug
- B2 natuurlijke vezels met latexrug

De wachttijd bedraagt 5 à 15 min. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ± 30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).



## VERBRUIK

- Spatel A2 250-300 g/m<sup>2</sup> (effen rug)
- Spatel B1 300-350 g/m<sup>2</sup> (oneffen rug)
- Spatel B2 350-400 g/m<sup>2</sup> (natuurlijke vezels met latexrug)

## VERWERKINGSTEMPERATUUR

+10 tot +25°C

## REINIGING

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op [bostikds.thewerco.com](http://bostikds.thewerco.com)

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A100 PROJECT is houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

<b>Verpakking</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN code</b>
Emmer á 12 kg.	30615742	3549212484989

Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	Lijm op acrylbasis
<b>Kleur</b>	wit-beige
<b>Dichtheid</b>	± 1,35 kg/liter
<b>Wachttijd</b>	ca. 5 - 15 min.
<b>Opentijd</b>	ca. 40 - 45 min.
<b>Beloopbaar na</b>	na ca. 18 uur
<b>Lassen van de voegen</b>	ca. 24 uur na plaatsing
<b>Definitieve hechting</b>	na ca. 48 uur

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

### Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11  
4903 RC Oosterhout  
Nederland  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000  
+32 (0)9 255 17 17



### Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19  
9080, Lochristi  
België  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)