

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



**W**  
WOOD

**W100**

**Watergedragen plamuur**



### Omschrijving

Watergedragen plamuur op basis van polymeerdispersie, voor binnen.

### Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in houten ondergronden in nieuw en bestaand schilderwerk.

### Eigenschappen

- Sneldrogend
- Perfect schuurbaar
- Zeer gladde afwerking
- Watergedragen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken
- Mag binnen gebruikt worden op zowel kaal als geschilderd hout

### W100 - Watergedragen plamuur

#### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

#### Gebruik

- Tube: de plamuur voor gebruik goed kneden.
- Pot: de plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

#### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten bij een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

#### Verpakking

- 250 gram (tube)
- 800 gram (pot)

#### Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.



#### Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 1 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 30 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- pH-waarde : 7
- Dichtheid : 1,8 kg/L
- Korrelgrootte : 40 µm
- Kleur : wit
- VOC waarde : 0 g/L

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.