


2K HOUTREPARATIEPASTA ALL SEASONS - W330

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

2K sneldrogende houtreparatiepasta op basis van epoxy, binnen en buiten toepasbaar.

- Geschikt voor naald- en loofhoutsoorten.
- All seasons. Te gebruiken vanaf 2°C tot 30°C. Oplosmiddelvrij. Voldoet aan de regelgeving in het kader van de vervangingsplicht.
- Uitstekend verwerkbaar, te modelleren, te mengen.
- Goed schuurbaar en bewerkbaar na doorharding
- Uitstekende hechting
- Overschilderbaar met watergedragen- en oplosmiddelhoudende lakken
- Tijdens verwerking en doorharding krimp- en zwelvvrij
- Kan uitstekend worden gezaagd, geschaafd en geboord



TOEPASSING

Duurzaam repareren van: grote houtaantasting, lamineren, verbindingen en deelvervangingen. Gecertificeerd volgens **KOMO BRL 0807** voor de categorieën 1A/B, 2A/B, 3A, 4A, 7A en 9A . Certificaatnummer 33355.

VERWERKINGSGEGEVENS

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur dient 3°C boven dauwpunt te liggen.

VERWERKINGSMETHODEN

Breng W320 universele primer aan op de ondergrond. Primer 10 minuten in laten intrekken in zacht hout, vervolgens W330 houtreparatiepasta nat-in-nat verwerken. Let op! Bij hardhout (merbau en eiken) minimaal 30 minuten laten intrekken. Meng daarna beide componenten W330 1:1 op een mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de houtreparatiepasta aan in de natte primer.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is doorgehard, worden gereinigd met een doek (wipes) of met een reinigingsmiddel.

MENGVERHOUDING: VOLUME- EN GEWICHTSDELEN

- Component A: 1 deel
- Component B: 1 deel

MENGWIJZE

Meng beide componenten 1:1 op een mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta.

POTLIFE

Ca. 30 min. bij 20°C

DOORHARDING

Ca. 4 uur bij 20°C

SCHUURBAAR

Direct na doorharding

OVERSCHILDERBAAR

Direct na doorharding

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VLAMPUNT

- Component A: > 100°C
- Component B: > 100°C

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

EIGENSCHAPPEN

DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)

Gemengd product: 1,24 kg/L

VASTE-GEHALTE

100 volumepercent (= 100 gewichtspercent)

HECHTING

Uitstekend, op een goede-, droge ondergrond

MECHANISCHE BESTANDHEID

Goed slag-, stoot- en slijtvast

HARDHEID (DIN 53505 = NEN-ISO 7619)

E-MODULUS, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)

E-MODULUS, TREK (NEN-EN-ISO 527)

REUK SPANNING, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)

BREUK SPANNING, TREK (NEN-EN-ISO 527)

SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

BUITENDUURZAAMHEID

In combinatie met een verfsysteem uitstekend buitenduurzaam.

VERDERE INFORMATIE

VERPAKKING

Set kokers 600 ml:

- Component A: 300 ml
- Component B: 300 ml

HOUDBAARHEID

In onaangebroken verpakking minimaal 6 maanden, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-40°C.

KLEUR GEREED PRODUCT

In goed gemengde toestand egaal crème.

OPSLAG

Koel, droog en vorstvrij opslaan in gesloten verpakking