

TECHNIS C560 RAPID

GEBRUIJKSLARE EN SNELDROGENDE MORTEL VOOR DEKVLOEREN

VOORDELEN

- gebruiksklaar
- gemakkelijk te verwerken
- snel afwerkbaar
- binnen en buiten
- geschikt voor hellende vlakken
- perfecte eindafwerking

PRODUCT

TECHNIS C560 RAPID is een kant-en-klare, sneldrogende, voorgemengde mortel voor het realiseren van een hechtende of zwevende dekvloer. Op de dekvloer kan men volgende vloerbekledingen verlijmen: tegels, PVC, linoleum, vasttapijt, parket, vloercoating. Ook geschikt voor het maken van hellingen en afschotten.

TOEPASSINGEN

Mogelijke ondergronden: betondal, cementdekvloer, geprefabriceerde betonelementen, tegelvloeren, vloerverwarming (Bostik raadplegen).

Mogelijke afwerking: directe verlijming: tegels en parket. Na het aanbrengen van een egalisatie: vasttapijt, PVC, rubber, linoleum, vloercoating, verf.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet zuiver, blijvend droog, ontstof en stevig zijn en moet altijd beantwoorden aan de geldende voorschriften.

Aanmaken van het mengsel: Met een aangepaste mixer of betonmolen, 1 zak TECHNIS C560 RAPID met 2.2 à 2.4 l schoon koud water mengen. Gezien de snelle uitharding van het product is het zeer belangrijk om regelmatig na te gaan of de menger of betonmolen niet blokkeert tijdens de aanmaak. Dosering hydraulisch bindmiddel: 350 kg/m².



Aanbrengen: TECHNIS C560 RAPID aanbrengen op de ondergrond, aandrukken (verdichten) en gladstrijken afhankelijk van het gewenste resultaat. Voegen (verdeelvoegen, dilatatie, omtrek) uitvoeren volgens voorschrift. Dilatatievoegen van grote oppervlakken integreren in de dekvloer.

OPMERKINGEN

- In de zomer de ondergrond bevochtigen om een vroegtijdige uitdroging te voorkomen.
- TECHNIS C560 RAPID niet mengen met cement of zand. Geen water toevoegen tijdens de uitharding.
- Bij een hechtende dekvloer steeds een aanhechtingslaag of primer aanbrengen op de ondergrond.
- Vermijd luchtstromen en teveel mengwater, deze hinderen een normale uitharding en verlengen de wachttijd voor het verlijmen.
- Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse gepast adviseren. Tijdens droging dient tocht en direct zonlicht vermeden te worden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

TECHNIS C560 RAPID is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com


Verpakking	Artikelnummer	EAN code
Zak á 25 kg.	30615676	3549212484835

Technische kenmerken	
Basis	Kant en klaar mengsel
Kleur	grijs
Laagdikte	van 5 tot 60 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Beloopbaar	ca. 60 - 90 min.
Verwerkingstijd	ca. 20 min.
Verbruik	± 2 kg/m ² /mm laagdikte
Drukweerstand	> 25 MPa na ca. 24 uur > 40 MPa na ca. 28 dagen
Egaliseren	na 6 u
Afwerken mogelijk	tegels ca. 2 à 3 uur vloercoating ca.12 uur parket ca. 24 uur
Pallet	42

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 4291 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be