

Materiaal

Oplosmiddelvrije ééncomponent-cyanoacrylaatlijm op ethylbasis. Polymeriseert onder de katalytische inwerking van (lucht)vochtigheid.

Leveringsvorm

Kleur	20 gr. flacon
	20 stuks/doos
transparant	325087

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		ethylester
Dichtheid		1,06 g/cm ³
Viscositeit		15-30 nPa.s.
uithardingsnelheid		
- Metaal		15-35 sec.
- EPDM		1-3 sec.
- Kunststof (ABS)		3-5 sec.
Treksterkte (NBR)		8-10 N/mm ²
Afschuifsterkte		10-20 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid		-55°C - +95°C
Houdbaarheid*		12 maanden

*Mits bewaard tussen +5°C en +25°C, ongeopend en in de originele verpakking.

Vorbereiding

- De lijmvlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- De te verlijmen materialen dienen vlak en /of passend te zijn. Grote toleranties leiden tot een langere droogtijd en een lagere eindsterkte.
- Vooraf testen wordt aanbevolen.

Verwerking

- De lijm éénzijdig op één van de te verlijmen substraten dun aanbrengen.
- Materialen direct samenvoegen en gedurende de aangegeven uithardingstijd (zie Technische informatie) aangedrukt houden.

Reiniging

Overtollige, verse lijm direct verwijderen met AT115 Reiniger. Uitgeharte lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

Veiligheidsaanbevelingen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Voorkom dat CY011 Secondelijm tussen vingers of oogleden komt. Kan ernstige oogletsel veroorzaken.



CY011

Secondelijm

Secondelijm voor het verlijmen van metaal, kunststof en EPDM-rubber.

Productvoordelen

- Goede mechanische, thermische en chemicalienbestendigheid
- Goede hechting op niet poreuze materialen
- Extreem snel uithardend op EPDM
- Uitstekende verouderingsbestendigheid

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl